

Verfahren zur Wärmebehandlung von auf Substraten applizierten Pulverlacken zur
5 Herstellung einer Beschichtung auf den Substraten unter Verwendung von IR-
Strahlung.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wärmebehandlung unter Verwendung von IR-
Strahlung von auf Substraten applizierten Pulverlacken beliebigen Farbtönen zur
10 Herstellung einer Beschichtung auf diesen Substraten.

Pulverlacke haben aufgrund der hohen Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sowie der
günstigen Beurteilung aus Sicht des Umweltschutzes bei der Beschichtung von
metallischen Untergründen breitere Anwendung gefunden. Die Pulverbeschichtung
15 von – elektrisch nicht leitenden – Materialien wie Glas oder Keramik wird vielfach
praktiziert. Daneben beginnen sich inzwischen auch Anwendungen auf
temperatursensiblen Untergründen zu etablieren. Nach den derzeit verfügbaren
Verfahren wird jeglicher Pulverlack im Anschluss an seine Applikation durch
Erwärmen auf eine Temperatur oberhalb seiner Glasübergangstemperatur zunächst
20 aufgeschmolzen. Gängige Wärmequellen sind beispielsweise Konvektionsöfen oder
Infrarotstrahler. Auch Kombinationen aus beiden sind in Verwendung.

Bei wärmehärtbaren Pulverbeschichtungen erfolgt die anschließende Vernetzung durch
weitere Wärmezufuhr. Wird die Härtung in einem Konvektionsofen vorgenommen,
25 geschieht das üblicherweise in einem Temperaturbereich von etwa 140-200°C in einem
Zeitraum von rund 10 – 30 Minuten. Ein beträchtliches Aufheizen der – gegebenenfalls
schweren, große Wärmemengen aufnehmenden – Teile ist dabei nicht zu vermeiden.
Daneben machen die aus den genannten Temperaturen und dazu korrespondierenden
Einwirkzeiten resultierenden Energielasten diese Wärmequellen zur Pulverbeschichtung
30 hitzeempfindlicher Untergründe wie Holz und holzähnliche Werkstoffe wie medium
density fibreboard (MDF), Papier, Kunststoffe, etc., ungeeignet.

Die Härtung von hitzehärtbaren Pulverbeschichtungen mittels IR-Strahlung kann
erheblich rascher erfolgen und stellt daher eine Möglichkeit dar, wie die aus der

Verwendung von Konvektionsöfen resultierenden Nachteile bzw. Einschränkungen vermieden werden können.

Das besonders kurzwellige NIR (= Near InfraRed) ist gemäß WO 99/41323 A1 in der Lage, die gängigsten Bindemittelsysteme wärmehärtbarer Pulverlacke effizient, das heißt ohne die beschichteten Substrate wesentlich zu erhitzen, zu härten; durch die hohe Energiedichte der verwendeten NIR-Strahlung und ein hinreichendes Adsorptionsverhalten der Bindemittel und mancher Pigmente sind Aushärtungszeiten im Sekundenbereich möglich. Gemäß DE 198 52 268 C1 ist es durch sorgfältige Steuerung der Menge an Bariumsulfat und/oder Aluminiumoxid und/oder Ruß in den Formulierungen möglich, Pulverlacke unterschiedlicher Farbgebung in ihrer Empfänglichkeit für die NIR-Strahlung so aneinander anzugleichen, dass diese Beschichtungsmassen unter gleichartigen Härtingsbedingungen effizient und substratschonend härter sind. So beschreibt beispielsweise die WO 99/47276 A1 die Verwendung von IR-Strahlung, welche zumindest anteilig NIR- und/oder kurzwellige IR-Strahlung umfasst, zur Härtung von Pulverlacken auf hitzesensiblen Substraten wie Holz, Holzfaserverwerkstoffen, Kunststoff, Gummi, Stoff, Papier oder Karton, wobei Bestrahlungszeiten von 12, vorzugsweise 8 Sekunden nicht überschritten werden. Unter NIR-Strahlung wird in diesem Dokument der Wellenlängenbereich elektromagnetischer Strahlung zwischen dem sichtbaren Bereich und 1,2 µm, unter kurzwelligem IR der Wellenlängenbereich zwischen 1,2 und 2,0 µm verstanden. Die dem vorgenannten Dokument beigegeführten Zeichnungsfiguren stellen die Anwendung dieses Härtingsverfahrens auf eine Plattenoberfläche sowie auf den Mantel eines Zylinders dar. In beiden Fällen ist die erforderliche äquidistante Anordnung der Strahler zum zu beschichtenden Objekt möglich, im Falle des Rotationskörpers ist der Strahler achsparallel angeordnet. Die angedeutete Rotation des Zylinders ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung seiner Mantelfläche während des Härtingsprozesses. Verwendet wird im Fall der Platte ein Strahler mit einem Strahlungsflußdichte-Maximum bei etwa 1 µm Wellenlänge, im Fall des Rotationskörpers kommen Halogen-Röhrenstrahler zur Anwendung, was ebenso ein Strahlungsflußdichte-Maximum bei etwa 1 µm Wellenlänge bedeutet. Wenngleich es bei Betrachtung der entsprechenden Spektren korrekt ist, auch in diesen Fällen von IR-Strahlung zu sprechen, welche „zumindest anteilig NIR- und/oder kurzwellige IR-Strahlung umfasst“, geben

Bestrahlungszeiten von maximal 12, vorzugsweise maximal 8 Sekunden, Auskunft über die ausgesprochene NIR-Betonung des verwendeten Strahlungsspektrums.

Die GB 2 055 619 A bezieht sich ebenfalls auf die Aushärtung von
5 Pulverbeschichtungen auf hitzeempfindlichen, Zellulosefasern enthaltenden Substraten wie Holz oder daraus hergeleiteten Stoffen. Der Offenbarung dieses Dokuments zufolge ist IR-Strahlung im Wellenlängenbereich von 1,0 bis 1,5 μm am Besten zu einer Aushärtung geeignet, ohne die genannten Materialien zu überhitzen. Vom Wellenlängenbereich von 1,5 bis 5,0 μm wird festgestellt, dass er verwendet
10 werden kann und zu guten Resultaten führt.

Für die Leistung der Strahler und deren Abstand von den mit Pulverlack zu beschichtenden Objekten werden bevorzugte Bereiche genannt. Es wird ausgeführt, dass bei zu hoher Strahleneinwirkung die Beschichtungen, bei zu geringer Einwirkung
15 die Substrate thermisch geschädigt werden können (ehe der Pulverlack völlig vernetzt ist).

Allen vorbeschriebenen, mit IR-Strahlung arbeitenden Verfahren liegt zugrunde, dass bei sachgemäßer Durchführung die Aushärtung thermoreaktiver Pulverbeschichtungen
20 durch die hohe Energiedichte der verwendeten Strahlung so kurzzeitig erfolgt, dass sie abgeschlossen ist, ehe das Substrat von beträchtlicher oder sogar unzuträglicher Erhitzung erreicht wird. Gerade die zur Erzeugung von NIR-Strahlung benötigten Anlagen erfordern allerdings außerordentlich hohe Anschlussleistungen und verursachen sehr hohe Energiekosten, was diese Verfahren und die dafür dienenden
25 Anlagen sehr aufwändig macht.

Es stellte sich allerdings heraus, dass die auf IR-Strahlung, insbesondere NIR-basierenden Härtingsverfahren zum Aushärten von Pulverlacken auf Gegenständen impraktikabel sind, sobald anstelle planer Oberflächen profilierte beschichtet werden
30 sollen. Liegen die Aushärtungszeiten im Sekundenbereich, setzt dies einen definierten Abstand zwischen Strahler und Objekt sowie eine äußerst genaue Dosierung der angewendeten Strahlung (Dauer und Intensität) voraus. Unterschiedliche Entfernungen einzelner Objektpartien vom Strahler führen zu erheblich unterschiedlicher Wärmeeinwirkung an denselben. Entsprechendes gilt, wenn ein Teil des Objektes

beispielsweise plan und senkrecht zur Einstrahlung der NIR-Strahlung orientiert ist, eingefräste Profilierungen – z. B. an Türen oder Möbelfronten – jedoch Bereiche mit einer von der Normalen abweichende Orientierung zur Strahlung aufweisen. Bei derartiger Objektgeometrie ist mittels IR-Strahlung, insbesondere NIR-Strahlung an den
5 ungünstig zur Strahlung orientierten Bereichen der Oberfläche keine ausreichende Härtung des Pulverlackes zu erzielen, ohne an den klar exponierten Bereichen – besonders im Falle von Untergründen mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Glas oder Keramik – die Beschichtungsmasse und im Falle eines hitzeempfindlichen Untergrunds wie Holz oder holzähnliche Werkstoffe, Karton oder Kunststoff, auch diesen thermisch
10 zu schädigen und/oder am dort applizierten Pulverlack Störungen durch Ausgasen von Feuchtigkeit aus natürlichen Werkstoffen wie Holz und den daraus abgeleiteten Produkten wie MDF, Papier oder Karton hervorzurufen.

Unter Substraten geringer Wärmeleitfähigkeit werden beispielsweise solche thermisch
15 isolierende Materialien verstanden, deren Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,05 und 5 W/mK liegt. So ist beispielsweise die Wärmeleitfähigkeit von MDF bei 0,07 W/mK, von Holz (Eiche) bei 0,16 W/mK und Glas zwischen 0,6 und 1,8 W/mK.

Es sind zwar Verfahren bekannt, wie zum Beispiel in AT 402 265 B beschrieben, bei
20 denen hitzeempfindliche Untergründe wie Holz oder Holzfaserwerkstoffe vor der Pulverbeschichtung mit einer flüssigen Grundierung, die eine Wärmebarriere zu ihrem Untergrund darstellt, versehen werden. Nachteilig ist hierbei in jedem Fall, dass dies einen weiteren Arbeitsschritt erfordert. Darüber hinaus sind Trocknungszeiten einzuhalten, was Lagerkapazität für zu trocknendes Gut erfordert. Kommen organische
25 Lösungsmittel zum Einsatz, kommt noch die Umweltthematik hinzu, weiters die Kosten für diese Lösungsmittel. Zusammengefasst ist es als inkonsequent zu bezeichnen, dem vorteilhaften Einsatz von Pulverbeschichtungen eine Flüssigbeschichtung voranzustellen, deren Anwendung genau die Vorteile von Pulverlack vermissen lässt.

30 UV-härtbare Pulverbeschichtungen hingegen werden nach ihrem zuvor erfolgten Aufschmelzen unter Anwendung ultravioletter Strahlung vernetzt. Dieses Aufschmelzen nach erfolgter Applikation erzeugt aus dem puderigen Auftrag eine zusammenhängende Flüssigphase, in welcher dann, durch UV-Strahlung ausgelöst, die Vernetzung der Pulverlack-Bindemittel vorgenommen wird. Generell unterliegen

Gegenstände, welche mit UV-härtbaren Pulverlacken beschichtet werden, im Vergleich zu wärmehärtbaren Pulverlacken einer geringeren Temperaturbelastung. Dennoch können auch diese geringeren Temperaturbelastungen bei manchen Materialien zu Problemen führen, beispielsweise bei Formkörpern aus Thermoplasten, bei welchen die
5 längere Einwirkung von Temperaturen um oder über 100°C bereits zu Verformungen führen kann.

Daneben werden auch Pulverlackformulierungen beschrieben, welche nach dem so genannten ‚dual cure‘-Verfahren, einem Härtingsverfahren unter Anwendung von
10 Wärme und UV- Strahlung, härter sind, wie beispielsweise in der EP 0 844 286 B1. Auch hier begrenzt die unvermeidbare Erhitzung der Objekte nach dem derzeitigen Stand der Technik die Anwendbarkeit solcherart zu härtender Pulverlacke auf profilierten, insbesondere temperatursensiblen Gegenständen.

15 Die EP 0 795 565 B1 beschreibt flüssige, lösungsmittelhaltige Harzzusammensetzungen, die den Wärme-Anteil der Sonnenstrahlung blockieren, polymerisierbares (Meth-)Acrylat, das über eine (Meth-)Acryloylgruppe verfügt, enthalten und die durch die Anwendung von UV- oder Elektronenstrahlen härter sind. Dieses Dokument offenbart auch Sonnenstrahlung absorbierende Partikel anorganischer
20 Metallverbindungen von einer primären Partikelfinheit von 0,5 µm oder weniger enthalten. Die genannte EP-B1 offenbart auch die Verwendung solcher Harzzusammensetzungen zur Herstellung von kratzfesten Überzügen auf Folien etc. Als Beispiele für jene anorganischen Metallverbindungen werden Vanadiumoxid, Zinnoxid, ATO (antimondotiertes Zinnoxid), ITO (indiumdotiertes Zinnoxid) und Zinkantimonat-
25 Anhydrid geoffenbart.

Der Lehre des vorgenannten Dokuments zufolge sind keine Partikel geoffenbart, welche über den gesamten IR-Spektralbereich absorbieren. Vielmehr wird es als vorteilhaft bezeichnet, die vorgenannten Partikel mit IR-absorbierenden organischen Verbindungen
30 wie speziellen Amino- oder Phthalocyaninverbindungen, deren Absorption andere Bereiche des IR-Spektrums abdeckt, zu kombinieren.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Wärmebehandlung von Pulverlacken beliebigen Farbtons zur Herstellung einer Beschichtung beliebiger

Substrate unter Verzicht auf eine als Wärmebarriere wirkende Flüssigbeschichtung bereitzustellen, mittels welchem eine mit Wärmeverlusten verbundene Erhitzung jener Substrate weitestgehend vermieden wird. Aufgabe der Erfindung ist überdies die Schaffung eines Verfahrens, das auch die Beschichtung von Substraten mit profilierter Oberfläche – die ggf. schlecht die Wärme leitend wie beispielsweise Glas oder Keramik und/oder hitzeempfindlich wie Holz, Holzfaserwerkstoff, Papier, Karton, Kunststoff, Gummi oder Stoff sein können – erlaubt, ohne die Substrate und/oder die Beschichtungsmassen zu schädigen, sei es durch Zersetzung und/oder Deformation, und das zu einer gleichmäßigen, störungsfreien, gehärteten und gut haftenden Lackschicht führt. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Wärmebehandlung von Pulverlacken beliebigen Farbtons zur Herstellung einer Beschichtung von beliebigen Substraten bereitzustellen, welches ohne die hohen elektrischen Anschlussleistungen und damit verbundenen erforderlichen Anlagen, wie sie von der NIR-Technologie erfordert werden, auskommt.

Die Aufgabe zur Bereitstellung einer entsprechenden Methode wird durch ein Verfahren gelöst, das erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet ist, dass der auf dem Substrat applizierte Pulverlack mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung bestrahlt wird und dass der Pulverlack Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, enthält und dass gegebenenfalls der mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung wärmebehandelte Pulverlack einer weiteren Behandlung mit Elektronen- oder UV-Strahlung unterworfen wird.

Bei Verwendung von elektrischen Strahlern mit stabförmigen Heizelementen wird mit einer Leistung von 5 bis 80 W/cm, vorzugsweise 20 bis 50 W/cm gearbeitet. Bei Verwendung von gaskatalytischen Strahlern wird mit einer Leistung zwischen 1,0 und 6, vorzugsweise 2 bis 4 W/cm² gearbeitet.

Weitere Ausführungsformen und Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind der Beschreibung und den Unteransprüchen zu entnehmen.

Überraschend hat sich gezeigt, dass völlig oder teilweise hitzehärtbare Pulverlackierungen beliebiger Farbgebung auf beliebigen Objekten, insbesondere schlecht die Wärme leitenden mit einer Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,05 und 5

- W/mK) und/oder hitzeempfindlichen Objekten und ganz bevorzugt Objekten mit profilierter Oberfläche dann in allen Teilen vollständig und effizient, das heißt ohne nennenswerte Erhitzung der Objekte selbst, und damit ohne jeden Schaden für die Beschichtung und/oder das Substrat, unter Verwendung mittel- bis langwelliger Infrarot-Strahlung, deren Strahlungsflussdichte-Maximum bei Wellenlängen oberhalb 2,0 μm als Energiequelle ausgehärtet werden können, wenn die Pulverlacke Stoffe mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, enthalten. Die so erzielten Lackoberflächen sind fehlerfrei und weisen auch keine Anzeichen von Ausgasungen aufgrund von Feuchteabgabe oder thermischer Zersetzung des Untergrundes auf, welche sich als Oberflächenstörungen der Pulverbeschichtung – so genannte ‚Nadelstiche‘ – darstellen, auf. Daneben konnte beobachtet werden, dass UV- sowie elektronenstrahlhärtbare Pulverlacke mit entsprechenden, im mittel- bis langwelligem IR-Bereich absorbierenden Additiven versehen, unter Verwendung der genannten Strahlungsart bei einer Strahlungsintensität, welche bei Pulverlacken ohne entsprechenden Additiv-Zusatz bloß ein Zusammensintern der Pulverpartikel bewirken, zuverlässig aufschmelzen und verfilmen. Dieser so aufgeschmolzene, in Flüssigphase befindliche Pulverlack wird dann zu seiner Aushärtung einer UV- oder Elektronen-Strahlung unterworfen.
- Als sehr erfolgreich für eine effiziente, den profilierten MDF-Untergrund schonende Aushärtung mit Hilfe mittel- und langweiliger IR-Strahlung erwies sich beispielsweise die Mitverwendung von Antimon-Zinn-Oxid (Minatec® 230 A-IR der Fa. Merck) in den betreffenden Pulverlackformulierungen. Weiters zeigten Zinkantimonat, Vanadiumoxid, Zinnoxid, Indium-Zinn-Oxid (Nano® ITO der Fa. Nanogate Technologies GmbH, Saarbrücken, D) und C-Nanotubes (Fa. Nanoledge, Montpellier, F) sowie C-Nanofibres (Fa. Electrovac GesmbH, Klosterneuburg, A) hervorragende Effizienz.

Als weitere Stoffklasse mit im Sinne der vorliegenden Erfindung hoher Wirksamkeit sind die Oxide der Seltenerdmetalle zu nennen. Sowohl in jeweils reiner Form, in Form von Mischungen der einzelner Reinstoffe wie auch als Oxide der entsprechenden Seltenerdmetall-Mischungen zeigen sie deutlich ausgeprägte Wirkung.

Mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung absorbierende Wirksamkeit im Sinne der vorliegenden Erfindung zeigten weiters organische Stoffe mit einem hohen Anteil an Hydroxylgruppen, der mindestens 0,5 Hydroxylgruppen pro C-Atom beträgt. Derartige organische Stoffe sind etwa Kohlenhydrate (Zellulosefasern oder -pulver, Stärke, 5 Laktose) oder beispielsweise Polyalkohole wie Pentaerythrit, Di-pentaerythrit.

Die erforderliche Zusatzmenge, bezogen auf den Pulverlack, hängt sowohl vom mittel- bis langwelligen IR-Bereich absorbierenden Stoff, dem Energiebedarf des verwendeten Pulverlacksystems zu seinem Aufschmelzen resp. seiner Härtung, der 10 Hitzeempfindlichkeit des zu beschichtenden Substrates und dem Emissionsspektrum der verwendeten Strahlungsquelle ab.

Bei Verwendung eines mit elektrischer Energie betriebenen mittelwelligen IR-Strahlers (Fa. Heraeus) zeigten Zusätze von Nano® ITO, C-Nanofibres und C-Nanotubes im 15 Bereich von 0,01%, bezogen auf die Pulverlack-Gesamtformulierung, hervorragende Wirksamkeit hinsichtlich der Aushärtung derartiger Formulierungen, während die nicht modifizierten Zusammensetzungen derartiger Pulverlacke unter diesen Umständen gar nicht aushärten. Die mit Gas als Energieträger, welches katalytisch oxidiert wird, betriebenen Strahler (Fa. Infragas Nova Impianti, I; Fa. Vulcan catalytic, USA) 20 emittieren vorzugsweise im Wellenlängenbereich von 2 – 12 µm. Verglichen mit elektrischen Strahlern zeichnen sie sich durch sehr niedrige Betriebskosten aus. Sie sind insbesondere dann zur schonenden Aushärtung von Pulverbeschichtungen an profilierten Oberflächen von Objekten aus hitzeempfindlichen Werkstoffen geeignet, wenn die betreffenden Formulierungen beispielsweise 2,5% Ytterbiumoxid und 2,5% 25 Neodymoxid enthalten. Denselben Zweck erfüllt ein Zusatz von 1 – 5 % Minatec ® 230 A-IR. Selbstverständlich ist es möglich, Pulverlacke durch die kombinierte Verwendung entsprechender Zusatzstoffe derart auszurüsten, dass sie zur erfindungsgemäßen Aushärtung mit unterschiedlichen Strahlungsquellen für mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung geeignet sind.

30

Die vorgenannten Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, sind einzeln ebenso wie in Kombination miteinander bei der Wärmebehandlung von auf Substraten applizierbaren Pulverlacken einsetzbar.

Aufgrund der - im Vergleich zu auf NIR und/oder kurzwelligem IR beruhenden Verfahren - wesentlich geringeren Energiedichte der verwendeten mittel- und/oder langwelligen IR-Strahlung liegen die Härtingszeiten für die mit den entsprechenden Absorbern ausgestatteten Pulverlacke auf temperatursensiblen Substraten im
5 Minutenbereich, z. B. 1 – 5 Minuten, und nicht - wie dort - im Sekundenbereich. Da die mittel- und langwellige Strahlung, insbesondere jene, welche mit gaskatalytischen Strahlern erzeugt wird, überwiegend diffusen Charakter aufweist, wird sie den Ansprüchen zur Aushärtung profilierter Oberflächen temperatursensibler Substrate wesentlich besser gerecht als die im wesentlichen als fokussiert zu bezeichnende NIR-
10 und kurzwellige IR-Strahlung. Die Dotierung der Pulverlacke mit den Absorbern für mittel- und/oder langwelliges IR bringt es mit sich, dass die Beschichtungen die Strahlung bevorzugt aufnehmen, dabei rasch schmelzen und gegebenenfalls härten.

Zur Herstellung der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hitzehärtbaren
15 Pulverlackformulierungen können grundsätzlich alle zur Herstellung hitzehärtbarer Pulverlacke gängigen Bindemittelsysteme verwendet werden, wie beispielsweise Polyester, Polyurethane, Polyester-Epoxy-Hybride, Polyester-Polyacrylat-Hybride, reine Epoxide auf der Basis von Bisphenol A bzw. epoxidierten Phenol-Novolaken, Epoxy-Polyacrylat-Hybride, reine Polyacrylate, etc. Als Härter der vorgenannten
20 Polymeren sind Stoffe wie Triglycidylisocyanurat, Diglycidylterephthalat pur oder in Kombination mit Triglycidyltrimellitat, Isocyanathärter auf der Basis von Diisocyanataddukten, -di- oder -trimeren, welche ggf. durch Verwendung abspaltbarer Blockierungsmittel wie beispielsweise ϵ -Caprolactam an einer vorzeitigen Reaktion gehindert werden, Glycoluril (Powderlink® 1174 der Fa. Cytac Industries Inc.), β -
25 Hydroxyalkylamide, Imidazole und deren Epoxid- Addukte, Imidazoline und deren Epoxid-Addukte, Polyamine und deren Epoxid-Addukte, Dicyandiamid, Novolake, Dodecandisäure, Dodecandisäure-Polyanhydrid, etc. geeignet.

Pulverlacke zur Härtung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können mit allen
30 bekannten Pigmenten versetzt werden, beispielsweise Titandioxid, Ruß, Eisenoxiden, Chrom(III)oxid, Ultramarinblau, Phthalocyaninblau und -grün. Ebenso ist die Verwendung von Effektpigmenten, beispielsweise auf der Basis Aluminium-, Messing- und Kupferplättchen möglich, weiters mineralische Effektbildner wie beispielsweise Glimmer oder Eisenglimmer.

Als Füllstoffe können beispielsweise Schwerspat, Calcit, Dolomit, Quarz, Wollastonit, Aluminiumhydroxid, Kaolin, Talk zur Anwendung kommen.

- 5 Daneben können die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hitzehärtbaren Pulverlacke beispielsweise Additive zum Entgasen (z.B. Benzoin, Amidwachse), Verlaufsmittel (z.B. Polyacrylate), Aushärtungsbeschleuniger (beispielsweise tertiäre Amine, Imidazole, Imidazoline, quartäre Ammonium- und/oder Phosphoniumsalze, Organozinnverbindungen, Zinnseifen, Lithiumseifen, Sulfonsäure und deren Salze),
- 10 Lichtschutzmittel [UV-Absorber, HALS- Verbindungen (=hundred amine light stabiliser)], Triboadditive (tertiäre Amine, HALS-Verbindungen), Wachse, Polymerpartikel, wie Teflon, Polyamid, Polyethylen, Polypropylen, als Strukturierungsmittel und/oder zur Steigerung der Kratzfestigkeit enthalten.
- 15 Die Herstellung der Pulverlacke, welche die IR-absorbierenden Stoffe enthalten, erfolgt nach der gängigsten Methode durch Extrusion einer innigen Trockenmischung der verwendeten Pulverlackrohstoffe, Vermahlung des Extrudates und anschließende Siebung. Anstelle des Schmelzprozesses im Extruder können auch Löseprozesse zum Zwecke der stofflichen Homogenisierung der Pulverlackbestandteile herangezogen
- 20 werden. Die Gewinnung des Beschichtungspulvers kann bei Verwendung eines Lösemittels durch Sprühtrocknung vorgenommen werden. Wird anstelle eines Lösemittels überkritisches Gas, z. B. überkritisches Kohlendioxid, verwendet, kann auf den Verfahrensschritt der klassischen Sprühtrocknung verzichtet werden, es genügt in diesem Fall, die erhaltene Mischung über eine Düse auf Normalbedingungen zu
- 25 expandieren.

- Die Applikation der für das erfindungsgemäße Verfahren geeigneten Pulverlacke auf die zu beschichtenden Objekte erfolgt durch Versprühen der Pulverlackpartikel unter gleichzeitiger elektrostatischer oder tribostatischer Aufladung. Sonderformen dieser
- 30 Applikationsformen sind beispielsweise die Aufbringung durch den EMB®-Prozeß (electromagnetic brush method) oder durch das so genannte Powder-Cloud-Verfahren.

Nach erfolgter Aufbringung des pulverigen Beschichtungsmaterials auf nicht abwickelbare dreidimensionale Objekte aus hitzeempfindlichen Werkstoffe kann dieses

dann erfindungsgemäß mit Hilfe mittel- bis langwelliger IR-Strahlung in allen Bereichen dieser Objekte und ohne diese zu schädigen aufgeschmolzen und einwandfrei gehärtet werden.

- 5 Die nachfolgenden Beispiele sollen den Nutzen der Erfindung detaillierter darstellen, ohne sie auf hier beschriebenen Ausführungen zu beschränken.

Wärmebehandlung von hitzehärtbaren Pulverlacken

10

Rohstoff	Formulierung Nr.										
	V 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Crylcoat 7207	383,0	382,9	382,9	382,4	382,9	357,0	378,0	357,0	357,0	357,0	382,8
Araldit GT 6063	340,7	340,7	340,7	340,3	340,7	316,7	335,7	316,7	316,7	316,7	340,7
Reafree C4705-10	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Dyhard MI-C	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Lanco Wax TF 1830	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Tinuvin 144	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bayferrox 3920	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Titan Tiona RCL 696	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6	197,6
China Clay Extra St Gema	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Nano-ITO	--	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
C-Nanofibres	--	--	0,1	1,0	--	--	--	--	--	--	--
C-Nanotubes	--	--	--	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Ytterbium Oxid	--	--	--	--	--	25,0	--	--	--	--	--
Neodymium Oxid	--	--	--	--	--	25,0	--	--	--	--	--
Minatec 230 A-IR	--	--	--	--	--	--	10,0	50,0	--	--	--
Maisstärke	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--	--
Technocel 40 ¹	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--

Zahlenangaben: Rohstoffmengen in Gramm

¹ Zellulose der CFF GmbH, D-90708 Gehen

- 15 Die Ansätze der obigen Formulierungen V 1 (Vergleichsbeispiel 1) sowie 1- 10 (Beispiele, erfindungsgemäß) werden in einem Labormischer Prism Pilot 3 eine Minute lang bei 1500 U/min. gemischt und anschließend auf einem Laborextruder der Type Theysohn TSK PCE 20/24D (Zonentemperaturen 40/60/80/80°C) bei 400 U/min.

extrudiert. Anschließend werden die erhaltenen Extrudate auf eine Kornfeinheit $< 100 \mu\text{m}$ gemahlen.

Die so erhaltenen Pulverlacke werden mit einer Gema Easy Tronic
5 Beschichtungsanlage auf Möbelladenfronten aus MDF mit markanter Profilierung appliziert (finale Schichtdicke ca. $80 \mu\text{m}$) und anschließend einer Wärmebehandlung zur Aushärtung durch mittel- bis langwellige IR-Strahlung mit einem Strahlungsflussdichte-Maximum $> 2 \mu\text{m}$ Wellenlänge zugeführt. Für diesen Zweck stehen zwei IR-Einbrenn-Anlagen zur Verfügung:

10

A) elektrisch betrieben:

Über die Länge verteilt sind 4 Strahler der Fa. Heraeus (2 Carbonstrahler Mittelwelle, 2
herkömmliche Strahler Mittelwelle, beide mit einer maximalen Strahlertemperatur $<$
15 1000°C , somit Strahlungsflussdichte-Maximum $> 2 \mu\text{m}$ Wellenlänge) quer zur
Förderrichtung angebracht. Die Strahler werden für die Versuche mit 60% ihrer
Maximalleistung betrieben, wodurch sich die emittierte Strahlung weiter in den
längerwelligen Bereich verschiebt. Die Bandgeschwindigkeit wird so gewählt, dass die
Proben die Härtingsstrecke in ungefähr 3,5 Minuten passieren. Für die ersten 30
20 Sekunden liegt die Oberflächentemperatur bei ca. 100°C , danach bei durchschnittlich
 135°C .

B) gaskatalytisch betrieben:

25 Eine rund 10 m lange Härtingsstrecke ist mit gaskatalytischen IR-Strahlern der Fa.
Vulkan versehen. Nach Angaben des Herstellers beträgt das Strahlungsflussdichte-
Maximum bei einer Strahlertemperatur von 400°C bei ca. $4,5 \mu\text{m}$, bei einer
Strahlertemperatur von 530°C bei ca. $3 \mu\text{m}$. Die Strahlerleistung wird für die Versuche
so eingestellt, dass eine unbeschichtete MDF-Platte bei einem 4,5 Minuten dauernden
30 Durchlauf durch die Anlage keine Veränderungen erkennen lässt.

Versuchsergebnisse zur Aushärtung der Pulverlackformulierungen (Ermittlung der
Beständigkeit gegen Methylethylketon):

Versuchs-Nummer	Chemikalienbeständigkeit [min]	
	Anlage A (elektrisch)	Anlage B (gaskatalytisch)
V 1	<1	4-5
1	9	4-5
2	>10	4-5
3	>10	>10
4	9	4-5
5	1	10
6	2	9
7	>10	>10
8	2	8
9	2	8
10	>10	8-9

Das Merkmal der Chemikalienbeständigkeit dient zur Beurteilung der durch das Einbrennen erzielten Vernetzungsdichte des Pulverlackes.

- 5 Durchführung: auf die zu prüfende Fläche wird bei Raumtemperatur Methylethylketon aufgetropft und die Zeit in Minuten gemessen, nach welcher der Lack mit einem Zellstoff-Tuch unter mäßigem Druck ggf. zumindest teilweise vom Untergrund weggewischt werden kann. Widersteht der Pulverlack dem Lösungsmittel 10 Minuten lang, wird der Test beendet, die Prüfung gilt als bestanden.

10

Beim nicht erfindungsgemäßen Vergleichsbeispiel V (ohne Absorber-Zusatz) wird durch die Wärmebehandlung in der elektrischen Anlage keinerlei Härtung erzielt (der Pulverlack lässt sich abwaschen), in der gaskatalytischen Anlage ist die Härtung dieses Pulverlackes jedenfalls klar unzureichend.

15

Die nachstehenden erfindungsgemäßen Beispiele 1 - 10 zeigen an den planen wie an den profilierten Teilen der Prüfkörper, dass mit den gewählten Dotierungen an IR-Absorbern, welche im mittel- und/oder langwelligen IR-Bereich absorbieren, bei zumindest einer der verwendeten Einbrenn-Anlagen gute bis vollständige Aushärtung

- 20 der betreffenden Pulverlacke erzielt werden kann.

Wärmebehandlung von UV-härtbaren Pulverlacken

Rohstoff	Formulierung Nr.	
	V 2	11
Uvecoat 3000	670,0	660,0
Irgacure 819	23,0	23,0
Irgacure 2959	4,0	4,0
Resiflow PV 88 100%	15,0	15,0
Tinuvin 144	3,0	3,0
Titan 2160	200,0	200,0
Sachtleben Micro	55,0	45,0
Martinal OL 104	30,0	20,0
Minatec 230 A-IR	--	30,0

Zahlenangaben: Rohstoffmengen in Gramm

5

Die Ansätze der obigen Formulierungen V 2 (Vergleichsbeispiel 2) sowie 11 (Beispiel, erfindungsgemäß) werden, wie schon zuvor beschrieben, in einem Labormischer Prism Pilot 3 eine Minute lang bei 1500 U/min. gemischt und anschließend auf einem Laborextruder der Type Theysohn TSK PCE 20/24D (Zonentemperaturen
 10 40/60/80/80°C) bei 400 U/min. extrudiert. Anschließend werden die erhaltenen Extrudate auf eine Kornfeinheit < 100 µm gemahlen.

Die so erhaltenen Pulverlacke werden mit einer Gema Easy Tronic Beschichtungsanlage auf Möbelladenfronten aus MDF mit markanter Profilierung
 15 appliziert und anschließend einer Wärmebehandlung durch die zuvor beschriebene Anlage A zugeführt. Die Strahler werden für diese Versuche mit 50% ihrer Maximalleistung betrieben, die Bandgeschwindigkeit wird so gewählt, dass die Proben die Behandlungsstrecke in ungefähr 2 Minuten passieren.

20 Eine visuelle Beurteilung der mit den Beschichtungspulvern versehenen Probanden ergibt bei Formulierung Nr. 11 (erfindungsgemäß) eine in allen Bereichen durchgehend geschmolzene, homogen verlaufende Lackschicht, welche problemlos UV-härtbar ist, bei Formulierung Nr. V 2 (nicht erfindungsgemäß) eine in den Profilbereichen nur ansatzweise geschmolzene Schicht, welche die einzelnen Pulverkörner noch erkennen
 25 lässt. An Pulverlack in solchem Zustand lässt sich eine UV-Härtung nicht durchführen.

Ermittlung der Oberflächentemperaturen an pulverbeschichteten MDF-Teilen während des Durchlaufs durch Anlage A:

5 Zwei gleichartige MDF-Prüfplatten werden an ihrer Oberfläche mit jeweils einem Temperaturfühler versehen und die eine mit der Vergleichsformulierung V 1, die andere mit der Formulierung aus Beispiel 7 versehen. Anschließend werden die beiden Prüfplatten mit gleicher Geschwindigkeit durch die die konstant betriebene Einbrennanlage A gefahren und die resultierenden Oberflächentemperaturen mit Hilfe des Mess- und Registriergerätes DataPac 11 aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass die
10 aus Formulierung 7 hergestellte Beschichtung durchgängig eine um ca. 20 \pm 5°C höhere Temperatur als jene aus Formulierung V hergestellte aufwies.

Diese Messung belegt eindrucksvoll, wie eine ausreichend moderate Strahlungsintensität an mittel- bis langwelliger IR-Strahlung, welche Teile aus MDF
15 nicht zu schädigen - und Pulverlack nicht zu härten vermag - , unter Verwendung eines entsprechenden Absorbers im Pulverlack zur völligen Aushärtung desselben führt.

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Wärmebehandlung von auf Substraten applizierten Pulverlacken
5 beliebigen Farbtons zur Herstellung einer Beschichtung auf den Substraten unter
Verwendung von IR-Strahlung, dadurch gekennzeichnet, dass der auf dem Substrat
applizierte Pulverlack mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung bestrahlt wird
und dass der Pulverlack Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige
IR-Strahlung zu absorbieren, enthält und dass gegebenenfalls der mit mittel-
10 und/oder langwelliger IR-Strahlung wärmebehandelte Pulverlack einer weiteren
Behandlung mit Elektronen- oder UV-Strahlung unterworfen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Pulverlack mit einer
mittel- und/oder langwelligen IR-Strahlung mit einem Wellenlängenbereich von 2
15 bis 12 μm bestrahlt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mittel-
und/oder langwellige IR-Strahlung ein Strahlungsflussdichte-Maximum bei
Wellenlängen $> 2,0 \mu\text{m}$ aufweist.
20
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Strahlungsflussdichte-Maximum der mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung bei
Wellenlängen im Bereich von 2,0 bis 9,0 μm , besonders bevorzugt zwischen 2,0 und
6 μm ist.
25
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das im
Pulverlack enthaltene Additiv mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-
Strahlung zu absorbieren, Antimon-Zinn-Oxid und/oder Indium-Zinn-Oxid ist.
- 30 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das im
Pulverlack enthaltene Additiv mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-
Strahlung zu absorbieren, Zinkantimonat, Vanadiumoxid, Zinnoxid ist

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die im Pulverlack enthaltenen Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, C-Nanotubes und/oder C-Nanofibres sind.
- 5 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die C-Nanotubes und/oder C-Nanofibres in einer Menge im Bereich von 0,01 Gew.- % bezogen auf die Pulverlack-Gesamtformulierung enthalten sind.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die im Pulverlack enthaltenen Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, Seltenerdmetalle und/oder Oxide der Seltenerdmetalle oder Mischungen hiervon sind.
- 10 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Ytterbiumoxid und/oder Neodymoxid im Pulverlack als Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, enthalten sind.
- 15 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass Ytterbiumoxid und/oder Neodymoxid im Pulverlack in einer Menge von je 2,5 Gew.- % bezogen auf die Pulverlack-Gesamtformulierung enthalten sind.
- 20 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die im Pulverlack enthaltenen Additive mit der Eigenschaft, mittel- und/oder langwellige IR-Strahlung zu absorbieren, organische Stoffe mit einem Anteil an Hydroxylgruppen, der mindestens 0,5 Hydroxylgruppen pro C-Atom beträgt, sind.
- 25 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die organischen Stoffe Kohlenhydrate wie Zellulosefasern oder -pulver, Stärke, Laktose sind.
- 30 14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die organischen Stoffe Polyalkohole wie Pentaerythrit, Di-pentaerythrit sind.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat, auf dem der applizierte Pulverlack mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung bestrahlt wird, dreidimensional ist.
- 5 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat, auf dem der applizierte Pulverlack mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung bestrahlt wird, aus thermisch isolierendem Material mit einer Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,05 und 5 W/mK) ist.
- 10 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat, auf dem der applizierte Pulverlack mit mittel- und/oder langwelliger IR-Strahlung bestrahlt wird, aus hitzeempfindlichem Material ist.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/AT2004/000418

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B05D3/02 B05D1/06 B05D1/12 B05D1/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B05D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/148039 A1 (BLUM RAINER ET AL) 7 August 2003 (2003-08-07) paragraphs '0029!', '0052!', '0121!; claim 1	1,13, 15-17
X	US 2003/099782 A1 (BLUM RAINER ET AL) 29 May 2003 (2003-05-29) paragraphs '0023!', '0083!; claim 1	1,13, 15-17
X	DE 100 27 291 A1 (BASF COATINGS AG) 13 December 2001 (2001-12-13) paragraphs '0060!', '0136!; claim 1.	1,13
X,P	WO 2004/058417 A (E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY) 15 July 2004 (2004-07-15) page 3 page 6, paragraph 2	1,5-7, 15-17

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 March 2005

Date of mailing of the international search report

30/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Connor, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/AT2004/000418

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2003148039	A1	07-08-2003	DE	10009822 C1	06-12-2001
			WO	0164794 A2	07-09-2001
			EP	1259571 A2	27-11-2002
US 2003099782	A1	29-05-2003	DE	10004488 A1	09-08-2001
			AU	3022801 A	14-08-2001
			WO	0156431 A1	09-08-2001
			EP	1251971 A2	30-10-2002
DE 10027291	A1	13-12-2001	AU	6750801 A	17-12-2001
			WO	0194029 A2	13-12-2001
WO 2004058417	A	15-07-2004	WO	2004058417 A2	15-07-2004
			US	2004156985 A1	12-08-2004

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B05D3/02 B05D1/06 B05D1/12 B05D1/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B05D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/148039 A1 (BLUM RAINER ET AL) 7. August 2003 (2003-08-07) Absätze '0029!', '0052!', '0121!; Anspruch 1	1, 13, 15-17
X	US 2003/099782 A1 (BLUM RAINER ET AL) 29. Mai 2003 (2003-05-29) Absätze '0023!', '0083!; Anspruch 1	1, 13, 15-17
X	DE 100 27 291 A1 (BASF COATINGS AG) 13. Dezember 2001 (2001-12-13) Absätze '0060!', '0136!; Anspruch 1	1, 13
X, P	WO 2004/058417 A (E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY) 15. Juli 2004 (2004-07-15) Seite 3 Seite 6, Absatz 2	1, 5-7, 15-17



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17. März 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

30/03/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Connor, M

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2003148039	A1	07-08-2003	DE	10009822 C1	06-12-2001
			WO	0164794 A2	07-09-2001
			EP	1259571 A2	27-11-2002
US 2003099782	A1	29-05-2003	DE	10004488 A1	09-08-2001
			AU	3022801 A	14-08-2001
			WO	0156431 A1	09-08-2001
			EP	1251971 A2	30-10-2002
DE 10027291	A1	13-12-2001	AU	6750801 A	17-12-2001
			WO	0194029 A2	13-12-2001
WO 2004058417	A	15-07-2004	WO	2004058417 A2	15-07-2004
			US	2004156985 A1	12-08-2004